



HYPTEX

Клей хлоропреновый двухкомпонентный

Перед применением заматовать и обезжирить склеиваемые поверхности
Для приготовления клея добавить от 5 до 10% отвердителя

Свойство	Значение
Цвет	Светло-желтый
Растворимость	растворим в ароматических углеводородах
Вязкость	1800 +/- 300 мПа*с в вискозиметре Брукфильда при 20 С °
Содержание твёрдых веществ	20,6 +/- 1,6

Клей должен храниться при комнатной температуре в диапазоне от 10 С ° до +30 С °
Клей может храниться в течение 12 месяцев при хранении в оригинальной упаковке
Не допускать замерзания
Не вдыхать паров
Не глотать
Избегать контакта с кожей и глазами
